



K.T.CLEAN

## K T C M S 8 - 0 9 N S

金属表面処理用マスキング剤（無溶剤）

1. 概要 K T C M S 8 - 0 9 N S は、汎用性の高い非常に優良なマスキング剤です。均一かつ強固な接着が得られるため、化学めっき、陽極酸化被膜処理又は機械加工時の金属表面保護に使用します。溶剤を使用していないため、作業者や環境に優しい製品です。
2. 特徴 K T C M S 8 - 0 9 N S は従来の M S 8 シリーズと異なり、油性及び水性溶剤を一切含まない、無溶剤タイプのマスキング剤です。  
また、スクリーン印刷による塗布が可能です。
2. 性状
 

外 觀	青色ペースト状
比 重	$1.19 \pm 0.02$
粘 度	$80\text{Pa}\cdot\text{s}$
使 用 溶 剂	無溶剤
5. 使用法
 

混 合	：使用前の攪拌・混合は不要。
処 理 物	：清浄にし、油分・水分のない状態にする。
濃 度	：原液をそのまま使用。
塗 布 方 法	：刷毛塗り、ディスペンサー、スクリーン印刷
硬 化 方 法	： $160\sim180^\circ\text{C}$ で約10分加熱 ※上記より低い温度では硬化不良、高い温度でも不具合が発生します。
剥 離 方 法	：手で容易に剥離可能。剥離溶剤もあります。
粘 度 調 整	：ジイソデシルフタレート（フタル酸ジイソデシル）をご使用下さい。
6. 取扱上の注意
 

特別な対策は必要としませんが、作業場の換気は充分に行って下さい。  
取扱い中、本製品が目に入ったり、皮膚に接触しないよう注意して下さい。
7. 貯蔵上の注意
 

熱源のある場所や直射日光を避け、使用しない時は容器を密閉し、常温で保管して下さい。
8. 荷姿 金属缶 2L 、 20L

製造元

**サンライト株式会社**本社・工場 〒335-0005 埼玉県蕨市錦町1-13-12 TEL 048(442)3810  
FAX 048(445)5704<http://www.sunlight-warabi.jp>